

Шпаклівка Super Finish

Готова до застосування пастоподібна шпаклівка на вініловій основі

Технічний паспорт продукту

11/2025



Опис продукту

Super Finish — готова шпаклювальна суміш на основі доломіта та вінілового в'язучого, зі спеціальними добавками, що поліпшують властивості шпаклівки. Суміш відноситься до Типу 3А відповідно до EN 13963. Шпаклювальна суміш Super Finish відповідає вимогам EN 13963 та придатна для використання в житловому, цивільному та промисловому будівництві.

Зберігання

Захищати від морозу, впливу високих температур і прямих сонячних променів.

Термін зберігання — 12 місяців місяців від дати виготовлення.

Якість

Відповідно до EN 13963 продукт підлягає первинному контролю, а також постійному заводському контролю якості і має маркування СЕ.

Властивості і додаткові переваги

- Готова до застосування шпаклювальна маса з однорідною консистенцією
- Легко наноситься і обробляється
- Можливість механізованого нанесення
- Легко шліфується
- Висока адгезія
- Швидке висихання
- Забезпечує ідеальну основу для подальших оздоблювальних робіт



Сфера застосування

Шпаклівка призначена для створення ідеально гладких і рівних поверхонь у внутрішніх приміщеннях. Можна наносити вручну або механізованим способом.

Готова до використання шпаклівка Super Finish може застосовуватися для:

- нанесення в якості тонкошарової шпаклівки на:
 - мінеральні будівельні основи: стабільну гіпсову, вапняну, цементно-вапняну штукатурку, бетонні поверхні, гіпсові блоки та газобетонні блоки;
 - чисті та міцні декоративні штукатурки, лаковані, пофарбовані поверхні або поверхні, обклеєні скловолоконними шпалерами та ін.;
 - гіпсокартонні та гіпсоволокнисті плити.
- подальшого шпаклювання стиків гіпсокартонних плит, попередньо заповнених шпаклівками Uniflott або Fugenfüller.

Виконання робіт

Підготовка основи

Основа повинна бути сухою, міцною, чистою, вільною від пилу та часток, що відшаровуються, залишки паперу або клею слід видалити.

Значні нерівності поверхні необхідно заповнити шпаклівкою Uniflott або Fugenfüller.

Ґрунтування

Сильно поглинаючі або нестабільні основи слід попередньо обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Knauf Tiefengrund.

Приготування

Готову шпаклювальну масу Super Finish після перемішування можна використовувати безпосередньо з відра. Масу за потреби можна розбавити водою з розрахунку не більше 250 г води на 20 л матеріалу.

Після кожного додавання води масу необхідно ретельно перемішати та перевірити її придатність до роботи. Користуватися тільки чистими інструментами та ємностями.

Обробка

Нанести шпаклювальну масу на оброблювану поверхню шаром товщиною до 3 мм. Наступний шар наносити тільки після висихання попереднього.

Суху поверхню шліфувати наждачним папером фракції № 180–240 не пізніше, ніж через 3–4 дні після нанесення. Слід враховувати, що час висихання матеріалу залежить від температури і відносної вологості повітря в приміщенні.

Після висихання поверхню обробити ґрунтовкою Tiefengrund.

Підготовлену таким чином поверхню можна фарбувати.

Температура/мікроклімат під час обробки

Під час шпаклювання, а також до повного висихання матеріалу температура оброблюваної поверхні та повітря в приміщенні повинна бути не нижче +10 °C.

Час обробки

Knauf Super Finish твердне під час висихання, тому час обробки залежить від температури та відносної вологості повітря.

Технічні характеристики

Найменування	Нормативний документ	Одиниця вимірювання	Super Finish
Реакція на вогонь	EN 13693	–	A2-s1, d0
Час висихання	–	годин/мм	2,5 ¹⁾

¹⁾ При температурі 25°C і відносній вологості повітря 70%

Потреба/витрата матеріалів

Найменування	Товщина шару у мм	Приблизна витрата у кг/м ²
Super Finish	1	1,5

Програма поставок

Найменування	Одиниця упаковки	Упаковка	Артикул	EAN
Super Finish	5,4 кг	120 відер/піддон	00261831	5901793357959
	20 кг	33 відра/піддон	00314860	5901793357942
	25 кг	30 відер/піддон	00590184	4840466002073
	28 кг	33 відра/піддон	00503037	5901793357935



У Центрі завантаження на сайті www.knauf.com можна переглянути усі актуальні документи Кнауф.
knauf.com/uk-UA/tools/download-center

ТОВ «Кнауф Гіпс Київ»

Україна 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8
Тел: +380 44 277 9900
info_ua@knauf.com

Філії:

Дніпро +380 67 502 1707
Івано-Франківськ +380 67 409 9713
Львів +380 67 342 7169
Одеса +380 67 484 6768
Харків +380 67 243 4050

www.knauf.com

Конструктивні, статичні та будівельно-фізичні властивості систем Кнауф можуть бути забезпечені лише за умови використання виключно компонентів систем Кнауф або рекомендованої компанією Кнауф продукції.

Залишаємо за собою право на технічні зміни. Чинним є актуальне видання документа. Наведені відомості відповідають нашому нинішньому технічному рівню. Окрім цих рекомендацій під час виконання робіт виконавець повинен дотримуватись відповідних вимог, норм і правил щодо будівельних робіт. Наша гарантія поширюється лише на бездоганну якість наших матеріалів. Дані щодо витрати, кількості та виконання є орієнтовними значеннями і не можуть беззастережно застосовуватися у разі відмінних умов. Всі права захищені. Будь-які зміни, передрукування та фотомеханічне відтворення, навіть часткове, потребують нашого письмового дозволу.