

SILTEK A-40

МОНТАЖНО-АНКЕРНА СУМІШ

МІШОК 25 кг

Артикул: 1300 0224

ЗАСТОСУВАННЯ


Для монтажу та закріплення конструктивних елементів обладнання та деталей будівельних конструкцій, вирівнювання бетонних поверхонь та заповнення монтажних отворів товщиною шару від 10 до 50 мм. Для заповнення проміжків товщиною від 50 до 100 мм в суху суміш додати заповнювач фракції 5–10 мм в співвідношенні 1:2. Можливе механізоване нанесення.

ВЛАСТИВОСТІ

- Швидкотвердіюча;
- Безусадкова;
- Водо- та морозостійка;
- Високоміцна та високоадгезійна;
- Для резервуарів з питною водою.

СУПУТНІ ПРОДУКТИ

Контактна суміш: R-1.

КІЛЬКІСТЬ ВОДИ
НА МІШОКМІЦНІСТЬ НА СТИСК
ЧЕРЕЗ 28 ДІБВИТРАТА СУМІШІ
ПРИ ТОВЩИНІ
ШАРУ 10 ммТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІВОДО- ТА
МОРОЗОСТІЙКА

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|----------------------|
| Максимальний розмір часточок | 2,5 мм |
| Термін придатності розчинової суміші* | не менше 20 хвилин |
| Міцність на стиск через 24 години* | не менше 20 МПа |
| Міцність на стиск через 24 години (з додаванням заповнювача 5–10 мм)* | не менше 40 МПа |
| Міцність на стиск через 28 діб* | не менше 60 МПа |
| Міцність на стиск через 28 діб (з додаванням заповнювача 5–10 мм)* | не менше 70 МПа |
| Міцність на розтяг при вигині через 24 години* | не менше 2,5 МПа |
| Міцність на розтяг при вигині через 28 діб* | не менше 8 МПа |
| Морозостійкість | не менше 100 циклів |
| Температура експлуатації | від –30 °C до +70 °C |
| Витрата суміші на 1 м² при товщині шару 10 мм | приблизно 20 кг |
| Вихід розчинової суміші з 1 т сухої суміші | приблизно 0,41 м³ |

* За нормальних умов — температура +20 °C, відносна вологість повітря 60 %.
У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилятися від вказаних в таблиці.

СКЛАД

- суміш в'язких, фракціонованих заповнювачів, модифікуючої добавки.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

- міцність основи повинна бути не менше 20 МПа;
- видалити неміцні ділянки основи, розшити тріщини, відчистити поверхню від бруду, пилу, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію за допомогою дробоструменевого інструменту чи водою під високим тиском;
- при наявності незахищеної арматури, її необхідно зачистити, обробити розчиновою сумішшю R-1 і витримати не менше 24 годин;
- на вузьких та довгих ділянках улаштувати деформаційні шви відповідно до нормативної документації;
- перед початком виконання робіт зволожити поверхню;

- підготовлена для ремонту поверхня повинна бути чистою та міцною.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

- кількість суміші, що готується, повинна відповідати можливості укладання за 20 хвилин;
- у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 3,25–3,75 л на 1 мішок Siltek A-40 (0,13–0,15 л на 1 кг сухої суміші);
- поступово додати суху суміш і перемішати низькооборотним міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок;
- витримати розчинову суміш приблизно 3–5 хвилин, потім знову перемішати;
- для заповнення проміжків товщиною від 50 до 100 мм в суху суміш додати щебінь фракції 5–10 мм в співвідношенні 1:2 (12,5 кг заповнювача на 1 мішок сухої суміші A-40).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

- підготовлений об'єм заповнити розчиновою сумішшю;
- залишки розчинової суміші видалити механічним способом, не допускаючи твердіння розчину;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

УПАКОВКА

- паперові мішки з внутрішнім поліетиленовим шаром. Маса нетто 25 кг.

УВАГА

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °C до +30 °C;
- запобігати швидкому висиханню (уникати протягів, попадання сонячних променів, дії нагрівальних приладів), при необхідності — зволожувати;
- зберігати в непошкодженій упаковці, на піддонах, в сухому

приміщенні при температурі не вище +40 °C та вологості повітря не вище 75 %. Строк придатності сухої суміші — 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності сухої суміші рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Ц.1.МН1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011