



## 310

Бетонґрунт з кварцовим піском

<b>Сфера застосування:</b>	Призначений для остаточної підготовки бетонних поверхонь перед всіх видів штукатурки. Покращує адгезію штукатурок, полегшує їх нанесення, а також врівноважує і обмежує поглинання основи.
<b>Властивості:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Водостійкий</li><li>• Паропроникний</li><li>• Підвищує адгезію штукатурки</li><li>• Полегшує нанесення штукатурок</li><li>• Регулює поглинаючу здатність основ</li><li>• З додаванням кварцу</li><li>• Морозостійкий</li></ul>
<b>Спосіб застосування:</b>	
<b>Склад:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Водна дисперсія акрилового полімеру</li><li>• Додавки</li><li>• Кварцова домішка</li><li>• Пігменти</li><li>• Вода</li></ul>
<b>Основа:</b>	Забруднення основи жиром, олією, антипригарними засобами необхідно повністю змити водою з миючими засобами. Тріщини та подряпини слід відремонтувати. Розчин на відремонтованих ділянках повинен бути сухим і добре зчепленим. Поверхні, не призначені для ґрунтування, слід закрити перед нанесенням ґрунтовки.
<b>Підготовка основи:</b>	<b>Бетон, залізобетон:</b> Застосовувати безпосередньо <b>Високопоглинаюча основа:</b> Застосовувати безпосередньо <b>Потріскані поверхні:</b> Перед ґрунтуванням ремонтним розчином, система для ремонту бетону марки KREISEL <b>Поверхні, вкриті пліснявою:</b> Перед ґрунтуванням очистити <b>Стара керамічна плитка та ламбрис:</b> Застосовувати безпосередньо
<b>Підготовка:</b>	Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки.
<b>Спосіб застосування:</b>	ґрунтовка наноситься пензлем, валиком. Покриття наносять через 24 години після ґрунтування Захищайте від морозу, дощу, надмірної спеки та сильного вітру під час роботи та сушіння. Через високий вміст заповнювачів рекомендується перемішувати ґрунтовку під час роботи. Висока вологість основи та низька температура повітря значно подовжують час висихання продукту.
<b>Умови обробки:</b>	Використовуйте при температурах від +5 °C до +25 °C, ці температури поширюються на повітря, основу та продукт. Усі поверхні повинні бути міцними, рівними та чистими. Поверхні повинні бути очищені від пилу, жиру, антиадгезійних засобів, залишків фарби, цвілі, водоростей, моху тощо, а також не мати тріщин і висолів.
<b>До уваги виконавців:</b>	При роботі з фасадами в несприятливих погодних умовах слід використовувати спеціальні накриття, щоб обмежити вплив цих факторів.



## 310

Бетонґрунт з кварцовим піском

---

### попередження про небезпеку:

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг. Вся технічна інформація стосується при температурі до +20 °C. Ці температури стосується повітря, основи та вбудованого матеріалу.

---

### Зберігання:

Зберігати до 12 місяців від дати виготовлення в щільно закритій упаковці при температурі від +5 °C до +25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці, подалі від прямих сонячних променів, подалі від джерел тепла та відкритого вогню. Продукт можна транспортувати будь-яким видом транспорту при температурі не нижче +5 °C. Він не підпадає під дію правила ADR.