



# SEM-JOINT COMPOUND

## ФІНІШ-ПАСТА ДЛЯ ЗАКЛАДЕННЯ СТИКІВ ГКЛ ТА ТОНКОГО ФІНІШНОГО ОЗДОБЛЕННЯ

### ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

SEM-JOINT COMPOUND - готова пастоподібна суміш, спеціально створена для закладення стоншених стиків ГКЛ із застосуванням армуючої стрічки, тонкого фінішного оздоблення, шпаклівки стиків і всієї по поверхні ГКЛ (ГВЛ), а також для оздоблення інших попередньо вирівняних основ.

### СКЛАД

Полімерні смоли в стані емульсії, карбонат кальцію, стабілізатори і різні добавки. Колір білий.

### ОСНОВА

Стіни і стелі всередині приміщень. Нормально пористі, рівні мінеральні поверхні: гіпсова і цементна штукатурка, гіпсблоки, вирівнюючі шпаклівки першого шару, ГКЛ.

### НА ШПАКЛІВКУ МОЖНА НАНОСИТИ

Фарби, ґрунтовки, шпалери, декоративні покриття.

### ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Технічний сертифікат № 9/96-611 від 26.05.1997 р DTU 25.41

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Міцність зчеплення стрічки з основою: > 1000 г.
- Розтріскування: відсутність тріщин при товщині накладання 3 мм.
- Щільність: 1,7.
- Сухий залишок: 74 %.
- Гранулометрія: тонка, зерно до 120 мкм.
- рН: нейтральний.
- Розфасовка: відро 7 і 25 кг.

### ЗБЕРІГАННЯ

9 і більше місяців в непошкодженій заводській упаковці, в захищеному від морозу і сильної спеки приміщенні.

### ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ УМОВИ

Температура повітря під час нанесення і сушіння - від +5° до +30° С. Не застосовувати поверх вологої основи. Не наносити на промерзлу поверхню. Не застосовувати у вологих приміщеннях.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна відповідати DTU 59.1 - бути чистою, міцною, сухою, вільною від масляних плям, часточок і пилу. Рекомендований ґрунт - PRIM-SM. Листи ГКЛ закріплювати відповідно до вимог DTU 25.41.

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Закладення стиків ГКЛ: Нанесіть пасту рівним, тонким шаром шириною 10-15 см, щільно вдавлюючи в основу. Накладіть армуючу стрічку. Накладіть другий, маскуючий стрічку шар пасту. Після висихання пасту зачистите стик, при необхідності нанесіть фінішний шар на всю площу гіпсокартону. Армована стрічка: JP 50. У разі обробки виступаючих кутів застосуйте металеві куточки або металізовану стрічку JP 51.

Тонке фінішне оздоблення: Використовується як надтонка фініш - паста, для остаточного оздоблення стін і стель всередині приміщень. Забезпечує високоякісну обробку поверхні перед накладанням фарби або відповідного декоративного покриття.

### ВИТРАТА

близько 500 г/м² при закладанні стиків ГКЛ;  
350-450 г/м² при фінішній обробці.

### СУШІННЯ

Подальші роботи можуть проводитися через 4-8 годин після закладення стиків. Повторне накладання - через 6 годин після першого нанесення. Повне висихання стиків протягом 12-24 години.

Готова до застосування, спеціально створена для швидкої технологічної роботи по великих площах.

Може також використовуватися для закладення стиків ГКЛ в системі з армуючою стрічкою MARCO PAPER (Joint Paper).

### ПЕРЕВАГИ

- Паропроникна.
- Чудово шліфується.
- Економічна.
- Універсальна.

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Завжди стежте за тим, щоб відстань між дверними (віконними) рамами і першим з'єднанням між ГКЛ становило як мінімум 20 см.

