


	Технічні характеристики	
	<b>FIBERGLASS 160</b>	
Найменування товару	Fiberglass 160 армуюча скловолокниста штукатурна сітка	
Розфасовка:	1 м*50мм-50м2/рулон	
Сфера використання:	при фасадних штукатурних роботах з метою запобігання виникнення тріщин	
Матеріал:	"С" скло, просочене лугостійкою дисперсією	

Властивості:	Методи обстеження:	Характеристики:
Довжина рулону	Дані, надані виробником	50 м (±1%)
Ширина рулону	Дані, надані виробником	100 см (±1%)
Товщина	Дані, надані виробником	мін:0,47мм
Розмір вічок	Дані, надані виробником	5х5мм
Маса з покриттям	Дані, надані виробником	160 г/м2 (±12 %)
Кількість волокна	Дані, надані виробником	20х2 / 20
Розривне навантаження уздовж/поперек	EN 13496	1500 N/5см / 1800 N/5 см
Розтягання уздовж/поперек	EN 13496	3% / 3%
Розривне навантаження після витримки уздовж/поперек	EN 13496	945 N/5см /1600 N/5см
Розтягання після витримки уздовж/поперек	EN 13496	2,1 % / 2,1%

<b>Правила зберігання:</b> Зберігати у сухих місцях, захищених від Уф- та теплових випромінювань. Зберігати вертикально, у картонних коробках, на дерев'яних піддонах. Температура зберігання: від (-)10°С до (+)30°С.
---

<b>Термін придатності:</b> При дотриманні всіх правил зберігання - більше ніж 5 років
--

<b>Можливі небезпечні умови та правила застерігання:</b> Не шкідливе на здоров'я
---

Дана технічна характеристика включає всі наявні знання про товар, але може змінюватися відповідно до нових знань або досвіду, що були отримані у ході використання даного товару. Так, як всі варіанти кінцевого використання товару не можуть бути спрогнозовані, то відповідальністю дизайнера або кінцевого споживача є впевнитися в придатності даного товару для певних, конкретних цілей
--